

LAPORAN DATA TEHNIK

HS 1446

AQUASEAL 100

Lapisan Penutup Acrylic/Epoxy untuk Lantai yang terbuat dari Beton

DESKRIPSI:

AQUASEAL 100 adalah kombinasi dari dua produk, suatu emulsi acrylic dan emulsi epoxy.

KEGUNAAN:

Untuk lantai beton yang baru atau pemakaian beton di luar area dimana suatu yang telah lama dan membutuhkan lapisan penutup dengan permukaan yang sangat halus yang dapat bertahan lama.

BAGAIMANA CARA MENGGUNAKANNYA:

Permukaan harus dikuliti atau dikelupas dan dibersihkan dengan **REFLOOR**, larutkan 1 bagian pada 6 - 8 bagian air hangat dan kuliti dengan alas pengelupas. Pastikan semua selaput, debu lapisan dan penutup yang lama telah dibersihkan sebaik-baiknya. Bilas dua kali dengan air bersih. Untuk hasil yang baik, oleskan lantai dengan **GRIP**. Biarkan lantai mengering benar. Campur bagian B ke dalam bagian A dan aduk selama 2 menit. Berikan **AQUASEAL 100** dengan memakai salah satu dari kain yang terbuat dari wol, kain yang terbuat dari bulu domba, atau penyemprotan tanpa udara, berikan lapisan yang sangat tipis. Biarkan lapisan pertama mengering selama 45 - 60 menit. (Ketika temperatur dibawah 10°C atau udara sangat lembab, biarkan mengering selama 2 jam). Gunakan lapisan kedua dan lapisan-lapisan berikutnya dengan cara seperti diatas.

Campuran bagian A dan B dari **AQUASEAL 100** akan bekerja selama 16 - 24 jam. Kami sarankan pada saat menggunakan dalam PERGESERAN YANG SAMA dalam waktu mencampur. INI TIDAK MERUBAH PENAMPILAN ketika cara kerja melampaui, kerugian hanya dalam sifat penyelenggaraanya.

Jika menginginkan melindungi **AQUASEAL 100** dengan satu atau dua lapisan dari **CIREX W-25** lapisan penutup lantai. Berikan waktu yang cukup untuk pengeringan antar lapisan (20 menit). Pakailah suatu alat pengepel seperti yang diperlukan dengan **NEUTRA CLEAN**. Gunakan suatu larutan dari 1 bagian untuk 160 bagian air dingin. Ini akan membersihkan kotoran tetapi meninggalkan suatu permukaan yang utuh cemerlang. Melapisi lagi area berjalan yang sering dilalui dengan menyemprotkan suatu larutan dari **CIREX W-25** campur setengah-setengah dengan air dingin dan gosok untuk mengembalikan lapisan penutup yang seperti semula.

PEMAKAI UTAMA:

Dimanapun permukaan yang dibutuhkan untuk bertahan lama pada lantai dari beton.

KEUNTUNGANNYA:

- 1) Pembersihan untuk kebutuhan kepada kontraktor-kontraktor terbuka terhadap tingkat kandungan racun yang mudah terbakar dan bau yang sangat kuat dari larutan bahan penutup lapisan.
- 2) **AQUASEAL 100** sangat cepat kering dari pada penyusutan waktu bahan dasar larutan penutup pada area yang digunakan.
- 3) **AQUASEAL 100** akan membolehkan pejalan kaki yang tidak terlalu ramai empat jam setelah penerapan, untuk area berjalan yang ramai setelah 24 jam dan jalan kendaraan beroda setelah 48 jam.
- 4) Akan bertahan lama jika digunakan dan dirawat sesuai yang dianjurkan.
- 5) Lapisan benar-benar jernih dan agak mudah disesuaikan, tidak akan mengelupas, dimana kadang-kadang terjadi ketika lapisan rapuh dan banyaknya lalu lintas berjalan.

TINDAKAN:

- 6) Tidak akan membakar karet pada mesin pengangkut barang.
- 7) Menyamaratakan dengan sempurna tanpa goresan. **AQUASEAL 100** adalah bahan lapisan penutup yang sangat lengkap, dapat melapisi kembali setiap waktu dan pada tempat berjalan yang sangat ramai dapat menambal lapisan kapanpun diperlukan.
- 8) Menahan acid, alkali, minyak mesin, cairan dan gas rem, air mendidih, panas dan dingin.

SPESIFIKASI:

Hindari terkena mata, mengandung sedikit komponen acrylic. Jika terkena mata, bilas dengan air selama 15 menit dan segera hubungi dokter. Dapat membuat iritasi pada kulit, gunakan sarung tangan dari karet jika memegang produk yang belum dilarutkan. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Baca Bahan Keamanan Lembaran Data.

Warna Putih susu
 Zat Padat 34%
 Bau Sedikit berbau acrylic
 Pencakupan 1 liter menutup 20 meter persegi