

REPOOT DATA TEKNIKAL

HS 1446

AQUASEAL 100 **Bahan Pengetat Acrylic/Epoxy untuk** **Lantai Konkrit**

HURAIAN:

AQUASEAL 100 adalah kombinasi dua produk, iaitu emulasi acrylic dan emulasi epoxy.

TUJUAN:

Untuk kawasan konkrit baru atau tidak pernah dicemari dimana tahan lama dan ketahanan tinggi Pengilat adalah diperlukan.

CARA PENGGUNAAN:

Permukaan haruslah dibelangkan dan dibersihkan dengan **REFLOOR**, dicairkan 1 bahagian ke 6 - 8 bahagian dengan air suam, dan dibelangkan dengan pad belang. Pastikan semuanya curing membran, kotoran, lantai lama dan bahan pengetat ditanggalkan sepenuhnya. Bilaskan dua kali dengan air. Untuk kesan terbaik basahkan lantai dengan **GRIP**. Biarkan lantai kering sepenuhnya. Kisarkan bahagian B kedalam bahagian A dan gaulkan selama 2 minit. Lrtakkan **AQUASEAL 100** dengan sama ada pengaplikasi bulu biri-biri, pengaplikasi mohair atau penyembur udara kurang, letakkan lapisan yang amat nipis. Biarkan lapisan pertama kering untuk 45 - 60 minit. (Apabila suhu dibawah 10°C, ataupun humidity adalah tinggi, biarkan ianya kering selama 2 jam). Sapukan lapisan kedua dan lapisan yang berikut dengan langkah yang sama seperti diatas. Pot-life untuk Bahagian A & B dikisar dengan **AQUASEAL 100** adalah 16 - 24 jam. Kami mencadangkan ianya diaplikasikan didalam SHIFT YANG SAMA dimana ianya dicampurkan. TIADA PERUBAHAN PADA KEMUNCULANNYA apabila penambahan hidup bertambah, hanya penigkatan yang gagal. Jika perlu lindungi **AQUA SEAL 100** dengan satu atau dua lapisan **CIREX W-25** lantai siap. Biarkan pengeringan yang mencukupi diantara lapisan (20 minit). Kekalkan dengan mop, seperti yang diperlukan, dengan **NEUTRA CLEAN**. Gunakan sebatian 1 bahagian ke 160 bahagian air sejuk. Ini akan menaggalkan kotoran tetapi meninggalkan permukaan yang licin berkilat. Kembalikan permukaan yang tidak bermaya, kawasan laluan yang banyak dengan meyembur sebatian **CIREX W-25** separuh campuran dan separuh lagi dengan air sejuk dan buff untuk menyimpan semula yang asal.

PENGGUNA UTAMA:

Dimana sahaja permukaan yang diperlukan pada lantai konkrit.

KELEBIHAN:

- 1) Penyingkiran keperluan yang memerlukan pendedahan kontraktor kepada ketoksidan, mudah terbakar dan bau pelarut yang kuat yang mengandungi bahan pengetat.
- 2) **AQUASEAL 100** mengering dengan cepat lebih dari pelarut-pelarut yang lain, memendekkan down-time di kawasan pengaplikasi.
- 3) **AQUASEAL 100** akan bekerjasama dengan lampu isyarat emapt jam selepas aplikasi, kawasan pejalan kaki yang sesak selepas 24 jam dan kesesakan selepas 48 jam.
- 4) Akan kekal untuk jangka masa yang lama apabila diaplikasi dan dikekalkan seperti yang dirancang.
- 5) Filem ini adalah sepenuhnya lutsinar dan sedikit fleksibel, tidak akan memudaratkan chipping yang kadangkala terjadinya filem brittle urethane yang sesak.
- 6) Tidak akan melonggarkan getah pada forklift.
- 7) Le velling yang cemerlang tanpa kesan. Sepenuhnya dirawat dengan bahan pengetat **AQUASEAL 100** boleh dilapiskan pada setiap masa dan kawasan yang sesak teruk boleh "ditampal" dengan

**LANGKAH
BERJAGA-JAGA:**

lapisan bila diperlukan.
8) Menentang asid, alkali, minyak motor, minyak bocor, air jerangan, haba dan dingin.

Elakkan terkena mata, mengandungi komponen acrylic. Jika terkena mata, cucikan dengan air bersih selama 15 minit dan dapatkan rawatan segera. Boleh mengakibatkan kegatalan kulit, pakai sarung tangan getah apabila mengendalikan bahan tidak melarut. Juhkan dari jangkauan kanak-kanak.
Baca Data-Data Keselamatan Bahan-Bahan.

SPESIFIKASI:

Warna Putih susu
Pepejal 34%
Bau Bau acrylic sedikit
Liputan 1 liter meliputi 20 meter persegi.